ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 00000004320

Ткань стеклянная теплоизоляционная ТСТ-Э1/1-100П (90)
Соответствует ТУ 13.20.46-030-00205009-2017

Производитель: АО "СТЕКЛОНиТ", www.steklonit.com, info@steklonit.com
Адрес производства: 450027,РФ, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.

Партия № 0009-005-018-25

Дата изготовления 03.10.2025 - 07.10.2025

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	
		Норма	Факт
1	Ширина, см	-	90,1
2	Толщина ткани, мм	-	0,095
3	Масса единицы площади, г/м2	-	109
4	Количество нитей на единицу длины по основе, н/см	-	16
5	Количество нитей на единицу длины по утку, н/см	-	17
6	Разрывная нагрузка по основе, Н	-	706
7	Разрывная нагрузка по утку, Н	-	735
8	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %	-	1,6

Количество в партии, пог.м: 3 244

Анализ проводил Сагадатова А.Р. 03.05.2025 - 07.10.2025
(Ф.И.О., дата)

Количество в партии, шт. 13
****Количество, отгруженное от партии, пог.м:***

Штамп и подпись ОТК

М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОНИТ» ОТК

Пашина Ю. Ю. 08.10.2025
(подпись, Ф.И.О., дата выдачи)

*заполняется в случае деления партии

Хранение рулонов производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%. Рулоны должны быть уложены горизонтально и параллельно друг другу на стелажах или поддонах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 5 лет

СТЕКЛОНИТ
РОСАТОМ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 00000005429

Ткань стеклянная теплоизоляционная ТСТ-Э1-125П (95)
Соответствует ТУ 13.20.46-030-00205009-2017

Производитель: АО "СТЕКЛОНиТ", www.steklonit.com, info@steklonit.com
Адрес производства: 450027,РФ, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.

Партия № 0001-001-018-25

Дата изготовления 02.12.2025

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	
		Норма	Факт
1	Ширина, см	-	95,2
2	Толщина ткани, мм	-	0,128
3	Масса единицы площади, г/м2	-	153
4	Количество нитей на единицу длины по основе, н/см	-	16
5	Количество нитей на единицу длины по утку, н/см	-	17
6	Разрывная нагрузка по основе, Н	-	941
7	Разрывная нагрузка по утку, Н	-	941
8	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %	-	1,6

Количество в партии, пог.м: 1 809

Количество в партии, шт. 8
****Количество, отгруженное от партии, пог.м:***

Анализ проводил Сагадатова А.Р. 02.12.2025
(Ф.И.О., дата)

Штамп и подпись ОТК

М.П.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОНИТ» ОТК

Хусанова В.И. 08.12.2025
(подпись, Ф.И.О., дата выдачи)

*заполняется в случае деления партии

Хранение рулонов производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%. Рулоны должны быть уложены горизонтально и параллельно друг другу на стелажах или поддонах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 5 лет

СТЕКЛОНИТ
РОСАТОМ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 00000004321

Ткань стеклянная теплоизоляционная ТСТ-Э1/1-100П-34 (90)
Соответствует ТУ 13.20.46-030-00205009-2017

Производитель: АО "СТЕКЛОНиТ", www.steklonit.com, info@steklonit.com
Адрес производства: 450027,РФ, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.15.

Партия № 0010-006-018-25

Дата изготовления 03.10.2025 - 07.10.2025

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	
		Норма	Факт
1	Ширина, см	-	90,1
2	Толщина ткани, мм	-	0,103
3	Масса единицы площади, г/м2	-	110,5
4	Количество нитей на единицу длины по основе, н/см	-	16
5	Количество нитей на единицу длины по утку, н/см	-	17
6	Разрывная нагрузка по основе, Н	-	696
7	Разрывная нагрузка по утку, Н	-	657
8	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %	-	0,8

Количество в партии, пог.м: 4 600

Анализ проводил Сагадатова А.Р. 03.10.2025 - 07.10.2025
(Ф.И.О., дата)

Количество в партии, шт. 17
****Количество, отгруженное от партии, пог.м:***

Штамп и подпись ОТК

М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОНИТ» ОТК

Пашина Ю. Ю. 08.10.2025
(подпись, Ф.И.О., дата выдачи)

*заполняется в случае деления партии

Хранение рулонов производить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%. Рулоны должны быть уложены горизонтально и параллельно друг другу на стелажах или поддонах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 5 лет